

FIBRA LUNGA DI VETRO - Coarse 30%

Media filtrante (serie FS) costituita da filamenti di fibra di vetro di vari diametri, legati da resine termoindurenti e disposti in modo progressivo nel senso del flusso dell'aria. È destinata alla captazione dell'overspray di vernice presente nell'aria in espulsione dalle cabine di verniciatura e in particolare di quei prodotti vernicianti a rapida essiccazione con nebulizzazione fine.

> ISO 16890

> DIN 53438

> Progressivo

> EN 779



Composizione

Trattamento

Reazione al fuoco DIN 53438

Classe di efficienza EN 779

Classe di efficienza ISO 16890

Portata aria (a 1,5 m/s)

Perdita di carico iniziale (a 1,5 m/s)

Perdita di carico finale consigliata

Temperatura massima di esercizio

Imballo

Fibra lunga di vetro

Resinatura

F1

G2

Coarse 30%

4320 m³/h

13 Pa

250 Pa

300°C

Avvolto in carta e inserito in sacco in polietilene chiuso con fascetta

Legenda



H Altezza

L Lunghezza

D Diametro rotolo

D1 Diametro tubolare in cartone

T Spessore media filtrante



Stato di fornitura		T
Codice		mm
SC70	Rotolo	70 ⁽¹⁾
SC71	Pannello	70 ⁽¹⁾